



# GLOBAL 50

## E56

VERSION: 140304  
Page: 1/2

### Акриловый двухкомпонентный лак

#### ОПИСАНИЕ

**GLOBAL 50** это акриловый автомобильный лак очень простой в нанесении, прекрасно растекается и имеет превосходный блеск. Наносится через 15-20 минут на базовые покрытия. Подходит для локальных ремонтов т.к. обладает коротким временем сушки. Прекрасно поддается полировке.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Состав:</b>	Акриловые смолы
<b>Цвет:</b>	Бесцветный
<b>Удельная плотность:</b>	0,95 кг/л при 20°C
<b>Вязкость CF/4:</b>	14" at 20°C
<b>Толщина сухой пленки:</b>	50-60 микрон 2 слоя
<b>Выход (укрывистость):</b>	9-10 м <sup>2</sup> /литр
<b>VOC:</b>	530 г/литр

2004/42/EC - II B(e)(840) 530g/l

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

G 5005	Стандартный отвердитель	S322	Стандартный растворитель
G 5006	Быстрый отвердитель	S324	Медленный растворитель

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

После нанесения базы выждите 15-20 минут и можно наносить **GLOBAL 50**.

#### ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

GLOBAL 50				
			20°C	
G 5005	100 : 50 По объему 100 : 49,5 По весу	2 : 1	14" CF/4	5 часов
G 5006				3 часа

#### НАНЕСЕНИЕ

	mm	bar	cm				
	1,2-1,5	1,7-2,1	15-20	2	3'-5'		
	1,3	1,7-2,1	15-20				
	1,2-1,4	2	10				

## ВРЕМЯ СУШКИ

20° C						50° C		Коротковолновая лампа IR		
Отвердитель	От пыли	На отлип	Монтаж	Клеить скотч	Полировать	Отвердитель	На отлип			
									Поверхностная сушка	Полное отверждение
G 5005	9'	3 часа	5 часов	7 часов	24 часа	G 5005	15'-20'	Темный	3'	5'
G 5006	9'	2 часа	4 часа	6 часов	24 часа	G 5006	15'-20'	Светлый	4'	6'

## ЗАМЕЧАНИЯ

Применять абсолютно сухое оборудование. Плотно закрывать отвердитель после использования. Не использовать при относительной влажности воздуха более 70%. Не использовать при температуре воздуха ниже +10°C. Для этого случая использовать окрасочную камеру.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Растворителем - до истечения жизнеспособности продукта.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Следовать указаниям на этикетке продукта. Дополнительная информация находится в Листах

Безопасности SDS 730/EN. Соответствует Требованиям Национальных Нормативных документов в области Охраны Труда.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в вентилируемом помещении при температурах от +5°C до +30°C. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

## ГАРАНТИЯ

В целой оригинальной упаковке – один год с даты производства.