

1К Грунт однокомпонентный

ОПИСАНИЕ

ISOLCAR– 1К грунт-наполнитель для кузовного ремонта а/м. Его основные отличительные черты – быстрая сушка и высокие выравнивающие свойства. Благодаря высокой скорости сушки, ISOLCAR – наиболее подходящий продукт, когда требуется сократить время ремонта. ISOLCAR обладает прекрасными выравнивающими свойствами и создает великолепную базу для получения прекрасного конечного результата без абсорбции краски. На грунт может быть нанесена любая краска, особенно акриловые-полиуретановые эмали.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	Нитро синтетические компоненты
Цвет:	Серый
Удельный вес:	1,3 кг/л при 20°C
Толщина покрытия:	90 микрон 2 слоя
Вос:	535 г/л Isolcar 650 г/л в смеси
Сухой остаток:	45% в смеси
Укрывистость:	9-10 м2/л 90 микрон

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Процесс		Шпатлевка	Краска	Катафорезные грунты
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

СМЕШИВАНИЕ

Isolcar		
Растворитель для нитро	100:50-70 По объему	2:1
	100:33 По весу	







НАНЕСЕНИЕ

	mm	bar	cm			
	1,5-1,7	3-3,5	15-20	2		5' 20°C
	1,5-1,7	2	10	2		

СУШКА

Время сушки при температуре	От пыли	На отлип	До шлифования по сухому	До шлифования по мокрому
				
20°C	5'	15'	1h	1h

ШЛИФОВАНИЕ

					
Начало	P360	P360	Начало	P600	P600
Конец	P400	P400	Конец	P800	P800

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Чистить оборудование растворителем до окончания жизнеспособности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 311/EN.
Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке срок хранения один год с даты изготовления.