






ОПИСАНИЕ

SILTEX 800 – эластичное, шумопонижающее и антикоррозийное покрытие. Защищает металлические детали и краску от попадания гравия, используя свои свойства эластичности, чтобы абсорбировать удары. По этой причине, SILTEX 800 рекомендуется для обработки всего днища автомобиля, низа дверей, колесных арок. Шумопоглощающий эффект SILTEX 800 позволяет использовать данный продукт при обработке капота и багажника, т.к. SILTEX 800 очень эффективно снижает вибрацию. Высохнув, SILTEX 800 формирует прекрасно прилегающий слой, который может быть окрашен любым видом авто эмалей




ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	Синтетические смолы
Цвет:	Серый, черный, белый
Удельная плотность:	1,5 кг/литр при температуре 20°C
Толщина сухой пленки за слой:	150-200 микрон 1 слой
Укрывистость:	5-7 м ² /кг
VOC:	410 г/литр
Сухой остаток:	72 %

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

				
Встряхнуть перед использованием	RB1 Пистолет под гравитекс (PS-2)	3-4 кг/см ²	cm	1-2
	HP Пистолет под гравитекс (PS-4)	2 кг/см ²		

ВРЕМЯ СУШКИ

		
10°C	2 часа	90'
20°C	1,5 часа	60'
30°C	1 час	45'

ПРИМЕЧАНИЕ

Продукт готов к использованию и нет необходимости добавлять растворитель.
Встряхнуть перед использованием.
Наносить на обезжиренные поверхности.
Не подвергать механическому воздействию в течение 24 часов после нанесения (к примеру: мойке с использованием пистолета высокого давления).

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Любым универсальным растворителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 501/EN. Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре воздуха 5...30°C – один год.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке один год с даты изготовления